

1.トリプルコート商品構成

材料	塗料名	容量 /缶 (kg)	塗布量 (kg/m ²)	塗装 面積 (m ² /缶)	塗装 回数 (回)	塗装間隔 (23℃・50%)		備考
						工程 間 (h)	完全硬 化(h)	
下塗り	トリプル コートベース 定価25000 円	15	0.1 ~0.2	75 ~150	1~2	2~4	-	<p>○水性一液カチオン型アクリルシリコン樹脂系シーラー</p> <p>吸水性のある下地(RC、ALC、ブロック、木部 等)に対して主材の水分吸い込み防止として使 用します。</p> <p>トリプルコートベースは基材との接着力をより 高める事ができます。</p>
主材	トリプル コート 定価42000 円	11	0.35	30	2~3	1~3	24	<p>○水性一液アクリル樹脂塗料</p> <p>落ち着いた高級感のある艶消し仕上げ</p> <p>高反射型酸化チタンとラジカル制御型酸化チタ ンを配合し、断熱素材のアクリル中空ビーズを 用いたハイブリット遮断熱塗料。</p>
クリア	トリプル コートクリア 定価42000 円	15	0.1	150	1	完全 乾燥 後	24	<p>○水性一液アクリルシリコン樹脂塗料</p> <p>壁・屋根等、雨水による汚れを軽減。 汚れによる遮熱効果の低下を防ぎます。 艶消し(1分艶)仕上げとなります。</p>

※工程間・完全硬化目安は季節や天候により変わります

2.トリプルコート塗装仕様書

工程	塗料名	塗装回数	希釈率	塗装間隔(23℃ 50%)		塗装方法
			%	工程間(h)	完全硬化(h)	

(1)金属サイディング・鋼板屋根等

錆止め材	市販の錆止め材	市販の錆止め材の仕様に準ずる				
主材塗	トリプルコート	2~3回	0~5	1~3	24	刷毛、ローラー、エアースガン

(2)スレート、コロニアル、カラーベスト屋根、コンクリート、モルタル壁等、水を吸収する塗料下地

下塗	トリプルコートベース	1~2回	0	2~4	-	刷毛、ローラー、エアースガン
主材塗	トリプルコート	2~3回	0~5	1~3	24	刷毛、ローラー、エアースガン

(3)クリアトップ仕上げ(雨だれ等による汚れを軽減する塗料です)

(1),(2)施工翌日以降	1回	0	完全乾燥後	24	刷毛、ローラー
---------------	----	---	-------	----	---------

(4)基材が木材の場合は、木材用シーラーで下塗を行い、トリプルコートを塗装してください